

TEKNİK BİLGİ FORMU (POLYETER POLYOLLER)

Ürünün Bilgileri

	Fonk.	OH	Vizkozite	Kullanılan Yeri
OSA PE 28	3	27-29	1100-1300	Elastomer- Sünger
OSA PE 240	3	220-260	300-450	Rijit- CASE
OSA PE/SU-400	4-4,4	400-460	5000-7000	Rijit

Bu belge ürünün özelliklerini belirlemek için OSA KİMYA LTD. ŞTİ. düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için www.osakimya.com.tr Tel : +90 (216) 338 00 38 Faks:+90 (216)550 2539 Web E-mail: info@osakimya.com.tr